

**SCHEDA TECNICA**

**LAMELLARE LARICE RIGATINO 98**

Il lamellare in Larice Alpino è particolarmente adatto alla costruzione di finestre in legno e legno alluminio. La composizione a lamelle miste, liste intere rigatine più finger-joint, garantisce una notevole stabilità dimensionale al profilo nonostante l'asportazione che subisce durante la lavorazione.

<b>ESSENZA DEL LEGNO</b>	<b>LARICE ALPINO</b>
<b>PESO SPECIFICO LEGNO</b>	<b>CIRCA 650 KG / m<sup>3</sup></b>
<b>UMIDITÀ DEL LEGNO</b>	<b>ESSICCAZIONE AL 10% ± 2%</b>
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	<b>Λ = 0,13 W / (mK) PARALLELO ALLE FUGHE DI INCOLLAGGIO</b>
<b>TIPO DI GIUNZIONE</b>	<b>A PETTINE O FINGER-JOINT CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 20 cm</b>
<b>COLLANTE</b>	<b>ADESIVO VINILICO IN CLASSE D3 CON ADDITIVO IN CLASSE D4 SECONDO LA NORMA DIN EN 204 E WATT 91</b>
<b>TOLLERANZE</b>	<b>SPESSORE E LARGHEZZA ± 0,5 mm LUNGHEZZA ± 1 cm</b>
<b>SPESSORE PROFILO</b>	<b>STANDARD: 98 mm, POSSIBILITÀ DI SPESSORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA PER QUANTITÀ</b>
<b>LARGHEZZA PROFILO</b>	<b>STANDARD: 75, 88, 95, 118, 145, POSSIBILITÀ DI LARGHEZZE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA PER QUANTITÀ</b>
<b>LUNGHEZZA PROFILO</b>	<b>MISURA COMPRESA TRA 50 cm E 3 m, OGNI 5 cm</b>
<b>COMPOSIZIONE LAMELLARE</b>	<b>I PROFILI SONO COMPOSTI DA 4 LAMELLE "25-24-24-25 mm"</b>
<b>STOCCAGGIO</b>	<b>IL PRODOTTO DEVE ESSERE STOCCATO AL RIPARO DALLE INTEMPERIE IN AMBIENTE PROTETTO CON UMIDITÀ CONTROLLATA E TEMPERATURA NON INFERIORE A 15°C.</b>